

JELD-WEN Norge AS

Karm med/uten demplist

1. PRODUKTBESKRIVELSE

92 mm furukarm med eller uten demplist (silikontetningslist). Spor for utforing (notspor). Forborret, dekkpropper medfølger. Ubehandlet, lakkert, hvitmalt NCS S 0502-Y eller valgfri NCS S. Hengsler: 2 stk. hengsler Abloy 6540 KS, hvite på hvite karmen og gulbrune hengsler på øvrige overflater. Sluttstykke Boda 0045. Modeller med montert adjufix (karmhylse) leveres i bredde 92, 95, 124 og 145 mm.

Antatt levetid / brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fjern flekker før de rekker å tørke inn i lakken, og tørk eventuelt over med en klut lett fuktet med rent vann. En lakkert karm skades av for mye og varmt vann, sterke rengjøringsmidler som f.eks. perkloretylen, tynner, aceton og T-sprit. Bruk derfor disse flekkfjerningsmidlene med stor forsiktighet. OBS! Sliping med stålull og skurenylon kan ripe opp lakken.

Ettersyn og kontroll

Hengsler smøres ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte karmen er vedlikeholdsfrie. Lakkerte karmen vedlikeholdes med overlakking ved behov. En forutsetning er at karmen ikke er behandlet med voks eller polish. Før lakking skal karmen mellomslipes med fint slipepapir, 150 eller finere. Tørk av med en lofri, lett fuktet klut før lakking. Alle våre karmen er laget i heltre. Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og sollys. Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel gulning ved kvister og små sprekker utvendig. Kvistgulning er et treteknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling. Kvistforseglingen vil kun bidra med å utsette denne prosessen. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.

Skader kan overlakkes etter rengjøring og en lett puss med fint slipepapir. Dette forutsetter imidlertid at karmen ikke er behandlet med voks eller polish. Hvis den er det, må lakklaget slipes helt bort før behandling.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Garantier

Kjøpskvitting gjelder som garantibevis. Feilmontert produkt omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at et reklamert produkt er feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom terskelen bearbeides etter mottak.

For øvrige vilkår, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.

3. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	881128152
Postadresse	Nils Hansensvei 2
Postnr. og poststed	0667 Oslo
Telefon	57 87 67 00
E-post	norge@dooria.no
Internettadresse	www.dooria.no